



ACRILIA SABBBIATO

IDROPITTURA SATINATA IN ACRILATO PURO AD ALTO SPESSORE AL QUARZO

DECORO

PROTEZIONE E DECORAZIONE DELLE SUPERFICI

Acrilia sabbbiato è una pittura dall'aspetto satinato a base di acrilato puro e farine di quarzo ad alto spessore, con eccezionale potere riempitivo, copertura e ancoraggio al supporto che protegge le facciate dalla proliferazione di alghe e muffe grazie alla sua azione fungicida. **Acrilia sabbbiato** ha come caratteristiche: una buona resistenza alle intemperie, grande elasticità, ottima traspirabilità ed idrorepellenza. Penetra nelle fessure e nelle screpolature con particolare effetto riempitivo.

Acrilia può essere impiegata su qualsiasi superficie murale, sia d'intonaco civile che rustico, cemento faccia vista e dovunque si richieda un'eccezionale resistenza per il rinnovo e la protezione.

CAMPI DI APPLICAZIONI

Acrilia sabbbiato è particolarmente indicata per la protezione e tinteggiatura esterna di superfici ad intonaco minerale, cementizi, intonaci plastici, calcestruzzi, cartongesso e pannelli in fibrocemento.

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

Su supporti nuovi, intonaci plastici, cartongesso, intonaco civile, o supporti già tinteggiati, con buona adesione della pittura al supporto, spazzolare la superficie e procedere alla stuccatura di eventuali crepe o fori. Applicare, quindi, uno strato di **FISSACRIL**.

Su supporti vecchi, deboli o sfarinanti, eliminare totalmente le vecchie pitture a scarsa coesione, le parti mobili o friabili, e spazzolare accuratamente il supporto, per togliere ogni traccia di polvere, che potrebbe creare una barriera antiaderente. A superficie perfettamente asciutta, applicare uno strato di **FISSACRIL**.

MODALITÀ D'IMPIEGO:

Acrilia sabbbiato deve essere diluita con acqua in ragione del 15% circa; l'applicazione può essere effettuata con pennello o rullo; per ottenere una superficie leggermente bucciata, diluire **Acrilia sabbbiato** in ragione del 10% circa. E' consigliabile, per una maggiore adesione, e per un'ulteriore pulizia delle pareti, utilizzare preventivamente uno strato di **FISSACRIL** (primer acrilico autopulente).



BUON ANCORAGGIO



IMPIEGO A MACCHINA



ESTREMAMENTE RESISTENTE AGLI AGENTI ATMOSFERICI



IMPIEGO A MANO



PITTURA TRASPIRANTE



OTTIMA COPRENZA

Acrilia sabbbiato è idonea per applicazioni su intonaco civile di malta bastarda tirata a frattazzo fine, intonaci tradizionali, intonaci a gesso, superfici vecchie precedentemente pitturate.

TIPO DI LEGANTE	Resina acrilica
ASPETTO	Pasta densa
COLORE	Colori cartella
VISCOSITÀ CINEMATICA A 18°C	22000 cps ± 1200 cps
TEMPO DI EFFLUSSO A 18°C	50sec. ± 10 sec
SOSTANZE PERICOLOSE	Vedi scheda di sicurezza
RESA	0,500/600 kg/mq
BRILLANTEZZA	2,5 ± 0,5 gloss
CONFEZIONI	Secchielli da Kg.20 / 16Litri
VALORE LIMITE UE PER QUESTO PRODOTTO (CAT A/a)	75g/l (2007)
QUESTO PRODOTTO CONTIENE AL MASSIMO	40 g/l di COV
PESO SPECIFICO	1650 ± 30 g/l
TEMPERATURA D'ESERCIZIO	Da + 5°C. a + 30°C. - U.R. ≤ 70 %
STOCCAGGIO	12 mesi nelle confezioni integre e protette; non esporre il contenitore per lungo tempo, alla luce solare diretta.
AVVERTENZE	<p>Per la realizzazione di rilevanti superfici si consiglia di utilizzare Acrilia sabbato appartenente allo stesso lotto di produzione. Eventuali ritocchi, anche se eseguiti con Acrilia sabbato appartenente allo stesso lotto di produzione, possono rendersi evidenti. Lasciare stagionare l'intonaco di sottofondo, prima di procedere a qualsiasi tipo di finitura colorata.</p> <p>Non applicare Acrilia sabbato su superfici assolate. Proteggere Acrilia sabbato applicata, da pioggia, vento o umidità relativa per le successive 36 ore.</p> <p>Acrilia sabbato non è nociva; comunque, è consigliabile proteggere la pelle e gli occhi; in caso di contatto, lavare abbondantemente con acqua e, successivamente, consultare il medico.</p>
REVERSIBILITÀ	Il prodotto è reversibile

PERMEABILITÀ AL VAPORE	V2 media
ASSORBIMENTO D'ACQUA (24 ORE)	W3 basso
DURABILITÀ (RESISTENZA AL GELO)	$< 0,5 \text{ kg/m}^2\text{h}^{0,5}$
TIPO DI PRODOTTO AI SENSI DEL D.LGS 161/2006 ATTUAZIONE DIRETTIVA 2004/42/CE	Pittura opaca per esterni
REAZIONE AL FUOCO	B - s1 d0 (su supporti minerali)
RESIDUO SECCO	$74,1 \pm 0,5\%$
PH	$8,7 \pm 0,5\%$



S.I.R.GUM. produzione s.r.l. – Siciliana Industria Rivestimenti Palermo
Stabilimenti di produzione e uffici : Via Regia Corte 1427 – Palermo
Tel e fax : 0916303315 – 0916301921 – mail : sirgum@tin.it – www.sirgum.com



Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza ed hanno carattere indicativo. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione degli eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del Consumatore. Il servizio tecnico della INTONACI S.I.R.GUM s.r.l. è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate.



Questo prodotto è conforme è certificato in base al programma 4, poiché segue l'iter di
"Autocontrollo Qualità Intonaci per Marcatura CE"

