



ANTICO

BIOINTONACO MINERALE DI FINITURA COLORATO, IN PASTA, TRASPIRANTE, DIFFUSIVO, A BASE DI GRASSELLO DI CALCE STAGIONATO

RISANAMENTO STORICO

BIOLOGICI NATURALI MINERALI AD ALTA TRASPIRABILITÀ

ANTICO è un biointonaco di altissimo pregio, preparato secondo un'antica ricetta, idoneo per esterni ed interni, in pasta colorata, pronto all'uso; costituito da calcari di marmo selezionati ad arco granulometrico controllato, terre colorate, microvetri e calce di fossa grassa conforme alla norma **EN 459 - 1 CL 90 - S**, spenta per idratazione e stagionata sino a completa maturazione. **ANTICO**, è idoneo per ottenere finiture tipiche del periodo rinascimentale. Le vibrazioni cromatiche dell'**ANTICO**, sono molto decorative e gradevoli, sia nella finitura "Feltrata" (molto fine, semilucida e quasi marmorizzata), sia in quella "Spugnata" (ruvida e con effetto a velatura). **ANTICO**, è un intonaco ad altissimo valore estetico altamente traspirante, resistente a muffe e batteri, all'umidità, ed è stabile nel tempo, oltre ad essere ecocompatibile e reversibile. Per queste caratteristiche, è molto utilizzato per lavori di bioarchitettura e di interesse storico-culturale.

ANTICO, richiede un supporto traspirante e privo di sali, preparato con vari tipi di calci naturali, mediamente forti, senza aggiunte di cemento. Nel caso di supporti preparati con malta bastarda, o con molte riprese, è consigliabile lasciare stagionare l'intonaco per 7/15 giorni e successivamente applicare uno strato di **RASOCALCE 500**, rasatura di fondo stabilizzante anticavillante, prima di procedere con la posa di **ANTICO**.

APPLICAZIONE

Prima dell'applicazione dell'**ANTICO**, bagnare abbondantemente la superficie da rivestire.

- **Finitura "FELTRATA"**: miscelare, e stendere un primo strato di **ANTICO** a rasare, con frattone americano inox; prima che quest'ultimo sia essiccato, stenderne un secondo strato con frattone americano inox, in modo da ottenere una superficie piana e, lisciandola con cazzuola americana, dall'alto verso il basso e viceversa, si compatterà, sino ad ottenere una superficie semiliscia ed antichizzata.



	A BASE CHIMICA MINERALE	 SPECIFICO PER I BENI DI VALORE STORICO E ARTISTICO
	A BASE DI LEGANTI NATURALI	
	ESTREMAMENTE RESISTENTE AGLI AGENTI ATMOSFERICI	
	RICICLABILE A FINE VITA R5	
	ALTAMENTE DIFFUSIVO AL VAPORE ACQUEO	

- **Finitura "SPUGNATA"**: miscelare e stendere un primo strato di **ANTICO** a rasare, con frattone americano inox; prima che quest'ultimo sia essiccato, stenderne un secondo strato con lo stesso procedimento, in modo da ottenere una superficie piana. Successivamente, quando è ancora umido, livellare **ANTICO** con apposito frattazzo di spugna.

MASSA VOLUMICA	1660 Kg/m ³
ESSICCAZIONE	secco in profondità 24-36 ore asciutto al tatto 2-3 ore
COLORE	colori cartella

pH	10,5
RESISTENZA A COMPRESSIONE	1,87 N/mm ²
CLASSIFICAZIONE	- Specifiche per Malte per opere murarie – "Malta per intonaci colorati per interni/esterni" (CR)
ASSORBIMENTO W	10,8 Kg/m ² (24h)
PERMEABILITÀ AL VAPOR D'ACQUA	16 μ
ADESIONE AL SUPPORTO	0,05-0,10 N/mm ²
TIPO DI MALTA	Prodotto consigliato per utilizzi professionali
CONFEZIONI	secchielli di plastica da Kg.25
SPESSORE MINIMO CONSIGLIATO	5 mm
GRANULOMETRIE DISPONIBILI	Resa: Kg.4/mq circa
DIRETTIVA DI CONFORMITÀ	Direttiva 89/106CEE – EN 998-1 : 2003 app. A Z
CONDUTTIVITÀ TERMICA	0,76 (W/m*K)
REAZIONE AL FUOCO	Classe 1
TEMPERATURA DI MESSA IN OPERA	da + 5°C a + 30°C. U.R. ≤ 70 %
STOCCAGGIO	12 mesi nelle confezioni integre e protette; non esporre il contenitore per lungo tempo alla luce solare diretta.
PALLET	Standard a rendere

AVVERTENZE

Per la colorazione di rilevanti superfici, si consiglia di utilizzare **ANTICO** appartenente allo stesso lotto di produzione. Eventuali ritocchi, anche se eseguiti con **ANTICO** appartenente allo stesso lotto di produzione, possono rendersi evidenti. Vibrazioni coloriche, fiammature ed effetti di chiaroscuro, sono esclusivamente caratteristiche dell'**ANTICO**. Lasciare stagionare l'intonaco di sottofondo realizzato, prima di procedere a qualsiasi tipo di finitura colorata. Rasature cementizie, calce cemento, cemento-polimere o di diversa natura e produzione possono alterare la lavorabilità e l'effetto cromatico finale anche dopo lungo tempo dell'**ANTICO**. Non realizzare picchettature di sottofondo, che possono rendersi evidenti a finitura eseguita. Non miscelare **ANTICO**, con agitatore meccanico; effettuare l'operazione, esclusivamente a mano. **ANTICO**, è di natura alcalina; comunque, è consigliabile proteggere la pelle e gli occhi; in caso di contatto, lavare abbondantemente con acqua e, successivamente, consultare il medico.



S.I.R.GUM. produzione s.r.l. – Siciliana Industria Rivestimenti Palermo
Stabilimenti di produzione e uffici : Via Regia Corte 1427 – Palermo
Tel e fax : 0916303315 – 0916301921 – mail : sirgum@tin.it – www.sirgum.com



Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza ed hanno carattere indicativo. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione degli eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del consumatore. Il servizio tecnico della S.I.R.GUM. produzione s.r.l. è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate.



Questo prodotto è conforme è certificato in base al programma 4, poiché segue l'iter di "Controllo Classificazione Qualità Intonaci per Marcatura CE" – NORMA UNI EN 998-1 : 2004

