Linea Risanamento Storico

CASEINATO DI AMMONIO

LEGANTE PER PITTURE E RESTAURO PITTORICO

SIRGUM

RISANAMENTO STORICO

BIOLOGICI NATURALI MINERALI AD ALTA TRASPIRABILITÀ

Il **CASEINATO D'AMMONIO** è un composto sviluppato con una fosfoproteina contenuta nel latte fresco, ovvero la caseina lattica. Questa fosfoproteina derivata da un gruppo di sostanze proteiche contenute generalmente nel latte dei mammiferi da cui si ottiene, viene precipitata per aggiunta di sali di ammonio generando una sostanza legante.

CAMPI DI IMPIEGO

Il **CASEINATO D'AMMONIO** viene utilizzato nelle tecniche artistiche e di restauro. Inoltre come legante nella pittura murale a tempera.

AVVERTENZE DI UTILIZZO

Particolare attenzione deve essere fatta, durante la posa del prodotto, tutti i supporti trattati dovranno essere sempre puliti e depolverizzati, al fine di garantire l'aderenza ed il corretto processo di presa.

SIRGUM RESEARCH TECHNOLOGY CERTIFIED

PRESTAZIONI E QUALITÀ GARANTITE DALLA **RICERCA SIRGUM**

CE

CONFORME ALLE DISPOSIZIONI DELLA **COMUNITÀ EUROPEA**

CE

SPECIFICO PER I BENI **DI VALORE STORICO E ARTISTICO**

COLORE	Paglierino
ODORE	Tipico
ACIDITÀ	1 %
STOCCAGGIO	3 mesi nelle confezioni integre e protette; non esporre il contenitore alla luce solare diretta. Aperta la confezione si consiglia la conservazione in frigo.
ASPETTO	Liquido
PROTEINA SUL SECCO	90%
CENERI	2,5 %

GRASSI	1,8 %
AVVERTENZE	Proteggere le superfici trattate, da pioggia, vento, o umidità relativa, per le successive 36 ore. Il **CASEINATO D'AMMONIO**, è di origine naturale; comunque, è consigliabile proteggere la pelle e gli occhi; in caso di contatto, lavare abbondantemente con acqua e, successiva_ mente, consultare il medico.
TIPO DI PRODOTTO	Ad esclusivo uso professionale
SOSTANZE PERICOLOSE	Nessuna
REVERSIBILITÀ	Il prodotto non è reversibile
RESA	Varia per l'utilizzo
CONFEZIONI	Taniche da Kg.5 - 10 - 25

S.I.R.GUM. produzione s.r.l. – Siciliana Industria Rivestimenti Palermo
Stabilimenti di produzione e uffici : Via Regia Corte 1427 – Palermo
Tel e fax : 0916303315 – 0916301921 – mail : sirgum@tin.it – www.sirgum.com

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza ed hanno carattere indicativo. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione degli eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del consumatore. Il servizio tecnico della S.I.R.GUM. produzione s.r.l. è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate.

I componenti (materie prime, contenitori,etichette, ecc.) e le fasi di lavorazione intermedie di ogni singolo lotto di produzione vengono puntualmente ed accuratamente controllati seguendo le procedure previste dalle norme di certificazione UNI EN ISO 9001