



COCCIOPESTO

AGGREGATO REATTIVO COMPOSTO DA COCCIO MACINATO, LAVATO E DISIDRATATO

RISANAMENTO STORICO

BIOLOGICI NATURALI MINERALI AD ALTA TRASPIRABILITÀ

Il **COCCIOPESTO** è costituito da coccio macinato, lavato e disidratato, ricavato dalla frantumazione di vecchi laterizi di argilla, cotti a bassa temperatura.

È idoneo per il confezionamento di malte di allettamento, per intonaci a base di grassello, fiore di calce e calce idraulica naturale.

Il **COCCIOPESTO** ha caratteristiche idrauliche, infatti usato nelle quantità adeguate e nelle diverse granulometrie, acquisisce effetti impermeabilizzanti.

Le malte confezionate con **COCCIOPESTO**, hanno un alto potere di adesione a qualsiasi supporto. Le malte a base di **COCCIOPESTO**, inoltre, hanno elevate doti di elasticità, e sono traspiranti e naturali.



A BASE DI
**LEGANTI
NATURALI**



PRESTAZIONI E QUALITÀ
GARANTITE DALLA
RICERCA SIRGUM



**RICICLABILE
A FINE VITA**



**BUON
ANCORAGGIO**



— **CE** —
CONFORME ALLA
NORMATIVA SULLE
MALTE PER INTONACI

| | |
|-------------------|---|
| ASPETTO | Polvere |
| COSTITUZIONE | Argilla cotta a bassa temperatura |
| COLORI | Rosso e giallo |
| GRANULOMETRIE | Da 0 a 1 cm |
| CONFEZIONI | Sacchi di carta da 25 Kg |
| REAZIONE AL FUOCO | Classe 0 |
| STOCCAGGIO | 12 mesi nelle confezioni integre e protette, non esporre il sacco per lungo tempo alla luce solare diretta. Rimossa la protezione in polietilene, è indispensabile proteggere i sacchi dalla pioggia. |
| PALLET | Standard a rendere da 60 sacchi (Kg.1.500) |



S.I.R.GUM. produzione s.r.l. – Siciliana Industria Rivestimenti Palermo
Stabilimenti di produzione e uffici : Via Regia Corte 1427 – Palermo
Tel e fax : 0916303315 – 0916301921 – mail : sirgum@tin.it – www.sirgum.com



Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza ed hanno carattere indicativo. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione degli eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del consumatore. Il servizio tecnico della S.I.R.GUM. produzione s.r.l. è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate.



Questo prodotto è conforme è certificato in base al programma 4, poiché segue l'iter di
"Controllo Classificazione Qualità Intonaci per Marcatura CE" – NORMA UNI EN 998-1 : 2004

