

# FISSACRIL COPRENTE

PRIMER DI FONDO PIGMENTATO CONSOLIDANTE AUTOPULENTE



## DECORO

## COSMESI E DECORAZIONE SUPERFICI

Il **FISSACRIL COPRENTE** è un primer isolante, pigmentato ad alta copertura a base di resine sintetiche acrilate in emulsione, sabbie, quarzo, pigmenti, additivi.

### IMPIEGO

Come isolante per superfici murali tradizionali poste all'esterno, quando si vuole aggiungere alle prestazioni di un fissativo una buona copertura e una base ancorante per le mani successive.

**FISSACRIL COPRENTE**, essendo pigmentato, conferisce al supporto una iniziale copertura eliminando eventuali trasparenze di copertura.

### SUPPORTI

- Intonaci nuovi e vecchi a base di leganti idraulici.
- Superfici in calcestruzzo.
- Superfici in gesso e cartongesso.
- Vecchie pitture e rivestimenti di natura organica o minerale, asciutti, compatti, assorbenti e coesi.
- Conglomerati di varia natura minerale purché assorbenti.

### MODALITA' D'IMPIEGO

Su supporti già trattati asportare eventuali tracce di vernici o rivestimenti in fase di distacco. Sia sul nuovo che su vecchi supporti stuccare eventuali imperfezioni e carteggiare, o eseguire le eventuali riprese. Procedere quindi all'applicazione di una mano di prodotto, opportunamente diluito in funzione dell'assorbimento del supporto.



A BASE CHIMICA  
**MINERALE**



PRESTAZIONI E QUALITÀ  
GARANITE DALLA  
**RICERCA SIRGUM**



CONFORME ALLE  
DISPOSIZIONI DELLA  
**COMUNITÀ EUROPEA**



CONTENUTO  
DI **VOC BASSO**

**POSO  
PRESTO**  
Posa Veloce

TIPO DI LEGANTE (DIN 18363)	Resine sintetiche
VISCOSITÀ	20000 +/- 2000
PESO SPECIFICO	1,650 +/- 0,030 g/l
ESSICAZIONE	Fuori polvere 15 minuti In profondità 2 - 4 ore
RESA	0,200/0,300 kg/mq
RESIDUO SECCO	68,6 +/- 0,2%
CONFEZIONI	Secchielli da Kg.20
PH	10,7 +/- 0,5%
ASPETTO	Pasta densa
CLASSIFICAZIONE COV	Primer fissanti :Valore limite UE di COV per FISSACRIL COPRENTE (cat. A/h) : 30g/L (20010). FISSACRILCOPRENTE contiene al massimo 30g/L di COV
TEMPERATURA D'ESERCIZIO	Da + 5°C. a +30°C. - U.R. ≤ 70 %
STOCCAGGIO	12 mesi nelle confezioni integre e protette, non esporre il contenitore per lungo tempo alla luce solare diretta.
DILUIZIONE	1 : 1 con acqua pulita
AVVERTENZE	Lasciare stagionare l'intonaco di sottofondo, prima di procedere a qualsiasi tipo di finitura colorata. Non applicare il prodotto su superfici assolate. Proteggere il prodotto applicato da pioggia, vento o umidità relativa per le successive 36 ore. FISSACRIL COPRENTE non è nocivo; comunque, è consigliabile proteggere la pelle e gli occhi; in caso di contatto, lavare abbondantemente con acqua e, successivamente, consultare il medico.