



FT 230

MICROEMULSIONE PER IL TRATTAMENTO CONSOLIDANTE DI SUPERFICI

DECORO

PROTEZIONE E DECORAZIONE DELLE SUPERFICI

FT 230 è un consolidante costituito da una miscela nanotecnologica di polimeri acrilici per migliorare l'adesione, a **basso contenuto di VOC** ed esente da alchifenolietossilato (APEO).

Il prodotto è particolarmente indicato per il trattamento isolante e consolidante di superfici mineralizzate sfarinanti o porose e assorbenti. Grazie alla sua equilibrata composizione monomerica, al particolare sistema tensioattivo esente da alchilifenolietossilati ed al diametro molto piccolo delle particelle, il prodotto è dotato di notevole potere bagnante e di un elevato grado di penetrazione su supporti minerali dalla superficie piuttosto compatta. L'elevata elasticità del film prodotto da **FT 230** permette l'incorporazione di eventuali particelle minerali non coese senza che ne vengano intaccate le caratteristiche finali.

FT 230 può essere impiegato come consolidante e impregnante-isolante di supporti minerali o mineralizzati in genere quali intonaci, rivestimenti murali, pitture, calcestruzzi, murature in genere, gesso, fibrocemento etc.

MODALITA' D'IMPIEGO

Su supporti già trattati asportare eventuali tracce di vernici o rivestimenti in fase di distacco. Il prodotto è pronto all'uso, una eventuale diluizione con acqua dovrà essere regolata in funzione della porosità e dell'assorbimento dei supporti da trattare. Procedere quindi all'applicazione di una mano di **FT 230** con pennello, rullo o irroratore a bassa pressione.



PRESTAZIONI E QUALITÀ GARANTITE DALLA **RICERCA SIRGUM**



CONFORME ALLE DISPOSIZIONI DELLA **COMUNITÀ EUROPEA**



PRODOTTO A **BASSO IMPATTO AMBIENTALE**

POSO PRESTO

Posa Veloce

ASPETTO	Liquido lattiginoso semitrasparente
TIPO DI LEGANTE	Copolimero stirolo acrilico
RESIDUO SECCO A 130°C 1H	30 %
VISCOSITÀ BROOKFIELD	Max 100,0 mPa*s
PH	8,8
DIAMETRO PARTICELLE PCS	60,0 nm
TEMPERATURA MINIMA DI FILMAZIONE	0° C

RESISTENZA GELO/DISGELO	0 cicli
TEMPERATURA D'IMPIEGO	Da + 5°C. a + 30°C. - U.R. ≤ 70 %
REVERSIBILITÀ	Il prodotto non è reversibile
CONFEZIONI	Taniche da Kg. 5 - 10 - 20
STOCCAGGIO	12 mesi nelle confezioni integre e protette, non esporre il contenitore per lungo tempo alla luce solare diretta.
AVVERTENZE	Lasciare stagionare l'intonaco di sottofondo, prima di procedere a qualsiasi tipo di finitura colorata. Non applicare il prodotto su superfici assolate. Proteggere il prodotto applicato da pioggia, vento o umidità relativa per le successive 36 ore. FT 230 non è nocivo; comunque, è consigliabile proteggere la pelle e gli occhi; in caso di contatto, lavare abbondantemente con acqua e, successivamente, consultare il medico.
CLASSIFICAZIONE COV	Primer fissanti : Valore limite UE di COV per FISSACRIL (cat. A/h) : 30g/L (20010). FT 230 contiene al massimo 20g/L di COV