

HIDRAULICA MALTA M5

BIOMALTA DI ALLETTAMENTO M5 A BASE DI CALCE E POZZOLANA PER INTERNI/ESTERNI

RISANAMENTO STORICO

NATURALI MINERALI AD ALTA TRASPIRABILITÀ

HIDRAULICA MALTA M5 è una malta secca a base di una speciale calce aerea, eco-pozzolane, inerti calcarei e selezionati tra le migliori rocce carbonatiche. La calce impiegata per il confezionamento, classificata secondo la norma EN 459, presenta delle caratteristiche di purezza estremamente elevate, con tassi non rilevabili di metalli pesanti. L'elevata finezza della calce impiegata conferisce una lavorabilità unica all'impasto e la sua alta superficie specifica garantisce una più efficace reazione pozzolanica nel corso del tempo. Le intrinseche proprietà della calce aerea, l'elevata purezza delle materie prime e la speciale formulazione consentono di raggiungere elevate caratteristiche di traspirabilità senza apportare sali solubili che possano contribuire a fenomeni di degrado chimico-fisico delle malte.

IMPIEGO

HIDRAULICA MALTA M5 viene usata come malta per l'esecuzione di murature anche faccia a vista, dove si richiede l'assenza di cemento ed una colorazione chiara. Per risanare murature connotate da giunti di allettamento degradati, discontinuità murarie o fessurazioni.

CONSERVAZIONE

Conservare all'asciutto per un periodo non superiore a 12 mesi. Il prodotto, una volta scaduto, deve essere smaltito secondo la normativa vigente.



PRESTAZIONI E QUALITÀ
GARANTITE DALLA
RICERCA SIRGUM



RICICLABILE A
FINE VITA R5



IMPIEGO DI INERTI
A **KM ZERO**



— CE —
SPECIFICO PER I BENI
DI **VALORE STORICO**
E **ARTISTICO**



— CE —
CONFORME ALLA
NORMATIVA SULLE
MALTE SPECIFICHE PER
OPERE MURARIE



CERTIFICAZIONE CONFORMITÀ	UNI EN 998-2
CLASSIFICAZIONE	Malta da muratura per scopi generali, a prestazione garantita, in elementi soggetti a requisiti strutturali, esterna/interna
CONFEZIONI	sacchi di carta da Kg.25
PALLET	Standard a rendere da 60 sacchi (1.500 kg)

ASPETTO	Polvere
COLORE	Cinerino
CONTENUTO DI CLORURI	NPD
RESISTENZA A COMPRESSIONE A 28 GIORNI	M5
TIPO DI PRODOTTO	Consigliato per utilizzi professionali
CONDUCIBILITÀ TERMICA	0,82 W/m*K
MASSA VOLUMICA	1800 kg/m ³
TEMPERATURA D'IMPIEGO	da +5°C a +30°C - U. R. ≤ 70%
SOSTANZE PERICOLOSE	Vedi SdS
REVERSIBILITÀ	E' reversibile
AVVERTENZE	Lasciare stagionare l'intonaco di sottofondo, prima di procedere a qualsiasi tipo di finitura colorata. Proteggere HIDRAULICA MALTA M5 applicata, da pioggia, vento, o umidità relativa, per le successive 36 ore. HIDRAULICA MALTA M5, è di natura alcalina; comunque, è consigliabile proteggere la pelle e gli occhi; in caso di contatto, lavare abbondantemente con acqua e, successivamente, consultare il medico.