



# MEDOTERR RINZAFFO

RINZAFFO CONSOLIDANTE DEL FONDO E PONTE DI ADERENZA PER MURATURE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA CAPILLARE

## RISANAMENTO STORICO

BIOLOGICI NATURALI MINERALI AD ALTA TRASPIRABILITÀ

**MEDOTERR RINZAFFO**, è un agglomerato multifunzionale di aggregati misti, con curva granulometrica continua da 0 a 3 mm., calce idraulica naturale bianca priva di sali idrosolubili conforme alla norma **EN 459-1 NHL 3,5**.

**MEDOTERR RINZAFFO**, miscelato con acqua, fornisce un intonaco particolarmente adatto per il risanamento di murature umide e degradate.

**MEDOTERR RINZAFFO**, è fortemente permeabile al vapore acqueo, possiede una notevole azione inibitrice dei sali solubili contenuti nella muratura, e offre un notevole potere di aggrappo al supporto, e buona idrorepellenza.

### CAMPI D'IMPIEGO

**MEDOTERR RINZAFFO**, è particolarmente indicato nei lavori interni ed esterni di restauro, recupero e risanamento delle murature di interesse storico e civile.

**MEDOTERR RINZAFFO**, per la sua mineralogia, e per le caratteristiche fisiche che assume dopo l'indurimento, è specificatamente indicato per conservare la tipologia della malta preesistente.

**MEDOTERR RINZAFFO**, insieme a **MEDOTERR DEUMIDIFICANTE**, rappresenta un'ottima soluzione come intonaco, sia nelle murature nuove, che nei restauri di vecchie strutture murarie degradate.

### MODALITA' D'USO

Asportare i materiali incoerenti privi di consistenza, olii, disarmanti, polvere e sporco in genere, mediante picchettatura, spazzolatura, ed idrolavaggio con acqua. Riempire eventuali cavità, con cocci di mattoni, e calce idraulica. Miscelare **MEDOTERR RINZAFFO** in betoniera aggiungendo il 25-30% di acqua, o applicare con apposita intonacatrice vite-polmonare. Applicare un rinzaffo aperto, con **MEDOTERR RINZAFFO**, di consistenza semifluida, avendo cura di non lasciare spazi vuoti; lasciare asciugare, ed eseguire l'intonacatura con **MEDOTERR DEUMIDIFICANTE**.



PRESTAZIONI E QUALITÀ  
GARANTITE DALLA  
**RICERCA SIRGUM**



RICICLABILE A  
**FINE VITA R5**



IMPIEGO DI INERTI  
A **KM ZERO**



— CE —  
CONFORME ALLA  
NORMATIVA SULLE  
MALTE PER INTONACI

ASPETTO	Polvere
COLORE	Bianco
REVERSIBILITÀ	E' reversibile
TIPO DI PRODOTTO	Esclusivamente ad uso tecnico professionale
GRANULOMETRIA MASSIMA INERTE	4 mm
TEMPI DI ESSICCAZIONE	Da 4 ore a 24 ore
MASSA VOLUMICA	1360 kg/m <sup>3</sup>
VELOCITÀ DI TRASMISSIONE DEL VAPOR D'ACQUA	138 g./mq in 24 ore
ADESIONE AL SUPPORTO	0,15 N/mm <sup>2</sup>
ASSORBIMENTO D'ACQUA	20,1 kg/m <sup>2</sup> (24h)
RESISTENZA A COMPRESSIONE A 28 GIORNI	1,32 N/mm <sup>2</sup>
CONDUTTIVITÀ TERMICA	0,40 W/m*K
TEMPERATURA D'ESERCIZIO	Da + 5°C. a + 30°C. - U.R. ≤ 70%
RESA	Kg.5/mq circa, per uno strato di rinzaffo aperto
PERMEABILITÀ AL VAPOR D'ACQUA	13 μ
CONFEZIONI	sacchi di carta da Kg.25
STOCCAGGIO	12 mesi nelle confezioni integre e protette; non esporre il sacco per lungo tempo alla luce solare diretta. Rimossa la protezione in polietilene, è indispensabile proteggere i sacchi dalla pioggia.
PALLET	Standard a rendere da 60 sacchi (Kg.1.500)
AVVERTENZE	<p>Lasciare stagionare l'intonaco di sottofondo, prima di procedere a qualsiasi tipo di finitura colorata.</p> <p>Proteggere <b>MEDOTERR RINZAFFO</b> applicato, da pioggia, vento, o umidità relativa per le successive 36 ore. <b>MEDOTERR RINZAFFO</b>, è di natura alcalina; comunque, è consigliabile riparare la pelle e gli occhi; in caso di contatto, lavare abbondantemente con acqua e, successivamente, consultare il medico.</p>

CERTIFICAZIONE CONFORMITÀ	Norma UNI EN 998-1: 2016
CLASSIFICAZIONE	- Specifiche per Malte per opere murarie – “Malte per risanamento per interni e esterni” (R)



**S.I.R.G.U.M. produzione s.r.l.** – Siciliana Industria Rivestimenti Palermo  
Stabilimenti di produzione e uffici : Via Regia Corte 1427 – Palermo  
Tel e fax : 0916303315 – 0916301921 – mail : [sirgum@tin.it](mailto:sirgum@tin.it) – [www.sirgum.com](http://www.sirgum.com)



Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza ed hanno carattere indicativo. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione degli eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del consumatore. Il servizio tecnico della S.I.R.G.U.M. produzione s.r.l. è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate.



Questo prodotto è conforme è certificato in base al programma 4, poiché segue l'iter di  
“Controllo Qualità Intonaci per Marcatura CE” – NORMA UNI EN 998-1 : 2016

