

## INTONACI

## PROTEZIONE E DECORAZIONE DELLE SUPERFICI

**RASOCAPP** è una biorasatura bianca premiscelata minerale in polvere, per rasature su malte termiche minerali.

La premiscelazione del **RASOCAPP**, viene effettuata esclusivamente con calce bianca conforme alla **norma EN 459- 1 CL 90-S** ed inerti silicei a granulometria calibrata. **RASOCAPP**, offre elevate caratteristiche di traspirabilità, per cui è il supporto ideale per cicli di coloritura e finiture, e come strato uniformante di preparazione alla decorazione.



### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

**RASOCAPP** può essere applicato su malte termiche di natura cementizia o di calce; è necessario che le superfici siano esenti da polveri, grassi e macchie di ruggine; è consigliabile bagnare abbondantemente il supporto prima dell'applicazione.

### MISCELAZIONE

Miscelare **RASOCAPP** con acqua, con l'ausilio di betoniera a tazza, o con agitatore meccanico, sino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi.

### APPLICAZIONE

**RASOCAPP** deve essere applicato sul supporto inumidito, in due strati con apposita spatola in acciaio inox; successivamente, rifinire con apposito frattazzino di spugna, con movimento circolare, aiutandosi con piccoli spruzzi d'acqua o bagnando l'attrezzo. Nel caso di superfici di grande estensione, **RASOCAPP** può essere rifinito con frattazzatrice meccanica.



**A BASE DI LEGANTI NATURALI**



**PRODOTTO FIBRATO**



**RICICLABILE A FINE VITA**



**CERTIFICATO EN 998-1**



**CERTIFICATO GEO-CAM-0012**  
**CAM**  
Criteri Ambientali Minimi



**EN 998-1**



**CONFORME ALLA NORMATIVA SULLE MALTE PER OPERE MURARIE**

ASPETTO	Polvere
COLORE	Bianco
MASSA VOLUMICA APPARENTE	1545 Kg/m <sup>3</sup>
ADESIONE	0,35 N/mm <sup>2</sup> - A
ASSORBIMENTO D'ACQUA	Wc1
PERMEABILITA' AL VAPORE	10 μ

CONDUTTIVITA' TERMICA (UNI 7745 con FA 112)	$\lambda$ 0,58 W/mk
REAZIONE AL FUOCO	Classe A1
SOSTANZE PERICOLOSE	Nessuna
REVERSIBILITÀ	E' reversibile
SOVRAPPLICAZIONE	Max 7 giorni
RESA	3 kg/m <sup>2</sup> per mm.1 di spessore
CONFEZIONI	Sacchi di carta da Kg.25
STOCCAGGIO	12 mesi nelle confezioni integre e protette; non esporre il sacco, per lungo tempo alla luce solare diretta. Rimossa la protezione in polietilene, è indispensabile proteggere i sacchi dalla pioggia.
AVVERTENZE	Lasciare stagionare l'intonaco di sottofondo, prima di procedere a trattamenti di finitura. Proteggere <b>RASOCAPP</b> applicata, da pioggia, vento o umidità relativa per le successive 36 ore. <b>RASOCAPP</b> , è di natura alcalina; comunque, è consigliabile proteggere la pelle e gli occhi; in caso di contatto, lavare abbondantemente con acqua e, successivamente, consultare il medico.
CERTIFICAZIONE CONFORMITÀ	Direttiva 89/106CEE – EN 998-1 : 2003 app. A Z
CLASSIFICAZIONE	<b>Norma UNI EN 998-1:2016</b> - Specifiche per Malte per opere murarie – "Malta da intonaco, a prestazione garantita per usi generali in interno ed esterno" <b>(GP)</b>
TIPO DI MALTA	Rasatura per malte termiche
GRANULOMETRIA	0 -0,8