

SIRGUM

REFLEXA PRIMER

**FISSATIVO ANTIMUFFA A BASE DI
RESINE ACRILICHE IN EMULSIONE**



PRESTAZIONI E QUALITÀ
GARANTITE DALLA
RICERCA SIRGUM



MICROSFERE CAVE
DI **CERAMICA**



Il **REFLEXA PRIMER** è un prodotto a base di resine sintetiche acrilate in emulsione e additivi specifici antimuffa, pronto all'uso che penetra profondamente nel supporto riducendo l'assorbimento e migliorando la lavorabilità.

Usato soprattutto come strato di ancoraggio consolidante, antimuffa e autopulente per pitture, rivestimenti murali e primerizzazioni in genere. Ottimo, oltre che per la qualità, anche per la facilità d'impiego, e per la minima quantità di consumo. Grazie alle sostanze attive presenti, l'intero ciclo professionale SIRGUM risulta essere più protetto dall'azione aggressiva di muffe, funghi, alghe.

MODALITÀ D'IMPIEGO

Su supporti già trattati asportare eventuali tracce di vernici o rivestimenti in fase di distacco. Sia sul nuovo che su vecchi supporti stuccare eventuali imperfezioni e carteggiare, o eseguire le eventuali riprese. Procedere quindi all'applicazione di una

mano di prodotto, opportunamente diluito in funzione dell'assorbimento del supporto. Imperfezioni, spaccature e sfogliamenti, dovranno essere eliminati e stuccati. Dopo l'essiccazione applicare la finitura selezionata secondo le indicazioni della relativa scheda tecnica

SIRGUM

ESSICCAZIONE	Fuori polvere 15 minuti - In profondità 2 - 4 ore
CONFEZIONI	Taniche da Kg.5 - 10 - 20
REVERSIBILITÀ	Il prodotto non è reversibile
TEMPERATURA D'ESERCIZIO	Da + 5°C. a + 30°C. - U.R. ≤ 70 %
STOCCAGGIO	12 mesi nelle confezioni integre e protette, non esporre il contenitore per lungo tempo alla luce solare diretta.
CLASSIFICAZIONE COV:	Primer fissanti : Valore limite UE di COV per REFLEXA PRIMER (cat. A/h) : 30g/L (20010). REFLEXA PRIMER contiene al massimo 30g/L di COV
AVVERTENZE	Lasciare stagionare l'intonaco di sottofondo, prima di procedere a qualsiasi tipo di finitura colorata. Non applicare il prodotto su superfici assolate. Proteggere il prodotto applicato da pioggia, vento o umidità relativa per le successive 36 ore. REFLEXA PRIMER non è nocivo; comunque, è consigliabile proteggere la pelle e gli occhi; in caso di contatto, lavare abbondantemente con acqua e, successivamente, consultare il medico.
TIPO DI LEGANTE (DIN 18363)	Copolimeri acrilici in emulsione e additivi specifici antimuffa
ASPETTO	Liquido lattiginoso
VISCOSITÀ	2200 +/- 200
RESIDUO SECCO	88,2 +/- 0,2%
PESO SPECIFICO	1,360 +/- 0,030 g/l
PH	10,7 +/- 0,5%
RESA	0,200/0,300 kg/mq

S.I.R.G.U.M. produzione s.r.l. – Siciliana Industria Rivestimenti Palermo
 Stabilimenti di produzione e uffici : Via Regia Corte 1427 – Palermo
 Tel e fax : 0916303315 – 0916301921

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza ed hanno carattere indicativo. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione degli eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del consumatore. Il servizio tecnico della S.I.R.G.U.M. produzione s.r.l. è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate.