



SILOSSACRIL LISCIO

PITTURA MINERALE ACRILSILOSSANICA IDROREPELENTE, TRASPIRANTE, ANTIALGA PER ESTERNO

SILOSSANI

NATURALI MINERALI AD ALTA IDROREPELENZA

SILOSSACRIL LISCIO, è una pittura acril-silossanica al quarzo, con elevate caratteristiche di traspirabilità, idrorepellenza, basso assorbimento d'acqua, permeabilità al vapore acqueo; composta da una miscela di leganti acrilici e silossanici in dispersione acquosa, agenti idrofobizzanti silossanici, farine di quarzo, biossido di titanio, pigmenti altamente resistenti alla luce, additivi atti a migliorare le proprietà di applicazione e conservazione del **SILOSSACRIL LISCIO**, e particolari additivi battericidi-funghicidi.

SILOSSACRIL LISCIO, aderisce perfettamente grazie alla sua particolare miscela di leganti sia su supporti minerali che su vecchie pitture o rivestimenti di natura sintetica. **SILOSSACRIL LISCIO** ha un buon grado di elasticità, è dotata di ottima copertura, non è soggetta a distacchi, si mantiene inalterata nel tempo, ed evita la formazione di muffe ed alghe.

CAMPI D'IMPIEGO

SILOSSACRIL LISCIO, è particolarmente indicata per rivestire, e proteggere, prospetti e superfici di edifici, sia civili che industriali, conferendo un piacevole grado estetico alle superfici trattate. Previa adeguata preparazione, **SILOSSACRIL LISCIO** si può applicare su intonaco civile, calcestruzzo a vista, pannelli in cemento preconfezionato, vecchie pitture (plastici, lavabili, a olio, calce), ecc.

MODALITA' DI APPLICAZIONE

Raschiare, spazzolare ed asportare vecchie pitture o parti di intonaco non perfettamente aderenti. Su intonaci nuovi, applicare uno strato di **SILOSSACRIL PRIMER** (impregnante, consolidante, a base di resine silossaniche in dispersione acquosa), avendo cura di saturare bene le superfici. Nel caso di supporti molto ruvidi ed irregolari, e/o in presenza di microlesioni, si consiglia di livellare preventivamente con **SIRCEM K4** o **RASOCALCE 500**, ed attendere 2 gg., prima dell'applicazione del **SILOSSACRIL LISCIO**. Miscelare accuratamente **SILOSSACRIL LISCIO**, prima dell'uso, diluendolo col 30 % di acqua; stenderlo con pennello, o rullo di lana, in due strati intervallati uno dall'altro di almeno 4 ore.



A BASE CHIMICA
MINERALE



RIVESTIMENTO
TRASPIRANTE



PRESTAZIONI E QUALITÀ
GARANTITE DALLA
RICERCA SIRGUM



CONSIGLI:

- Conservare gli imballi al riparo da gelo (min. +5°C);
- Conservare in un luogo fresco, asciutto e al riparo dal sole;
- Utilizzare **SILOSSACRIL LISCIO** a temperatura ambiente, e del supporto, compresa tra +8°C e +35°C, con umidità relativa non superiore all'80%;
- Evitare che l'essiccazione avvenga a temperatura inferiore a +5°C;
- Non applicare con rischio di pioggia, in presenza di vento, forte sole o nebbia;
- Proteggere da pioggia battente la facciata per il tempo necessario della completa stagionatura.

ASPETTO	Pasta colorata
ESSICCAZIONE A 20°C	Fuori polvere 1 ora circa, in profondita' 48 ore
RESA	Kg.0,400/mq circa, per due strati
% RESIDUO SECCO	62% - 60% (su tonalita' forti)
PESO SPECIFICO	1,56 kg/dm ³ (colore bianco)
NATURA DEL LEGANTE	Resine Acrilsilossaniche
CONTENUTO COV	Questo prodotto contiene max. 30 g / l.
FATTORI RESISTENZA ALLA LUCE DEI PIGMENTI IMPIEGATI	7 (secondo norma DIN 54003)
FATTORE RESISTENZA AGLI ALCALI DEI PIGMENTI IMPIEGATI	4 (secondo norma DIN 16524)
ASSORBIMENTO D'ACQUA	Valore W ₂₄ = 0,02 (Kg/m ² - h 0,5) (DIN 52617)
PERMEABILITÀ AL VAPORE D'ACQUEO	Valore S _d (m) : 0,12 (DIN 52512)
DILUIZIONE	20-30 %, con acqua
COLORI	Tinte cartella
CONFEZIONI	Secchiello da Kg.25
STOCCAGGIO	12 mesi nelle confezioni integre e protette

AVVERTENZE

Per la realizzazione di rilevanti superfici, si consiglia di utilizzare **SILOSSACRIL LISCIO** appartenente allo stesso lotto di produzione. Eventuali ritocchi, anche se eseguiti con **SILOSSACRIL LISCIO** appartenente allo stesso lotto di produzione, possono rendersi evidenti. Prima di procedere all'applicazione, assicurarsi che il supporto sia perfettamente asciutto, e rispettare un periodo minimo di carbonatazione, o di stagionatura, in modo particolare su supporti eccessivamente alcalini. Lavare subito dopo l'uso, gli attrezzi con acqua. **SILOSSACRIL LISCIO**, non è nocivo; comunque, è consigliabile proteggere la pelle e gli occhi; in caso di contatto, lavare abbondantemente con acqua e, successivamente, consultare il medico.



S.I.R.G.U.M. produzione s.r.l. – Siciliana Industria Rivestimenti Palermo
Stabilimenti di produzione e uffici : Via Regia Corte 1427 – Palermo
Tel e fax : 0916303315 – 0916301921 – mail : sirgum@tin.it – www.sirgum.com



Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza ed hanno carattere indicativo. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione degli eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del consumatore. Il servizio tecnico della S.I.R.G.U.M. produzione s.r.l. è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate.



Questo prodotto è conforme e certificato in base al programma 4, poiché segue l'iter di
"Controllo Classificazione Qualità per Marcatura CE"

