



SILOSSACRIL PRIMECOLOR

FONDO ACRILSILOSSANICO PIGMENTATO CON EFFETTO CONSOLIDANTE DEL FONDO IGIENIZZANTE ANTIALGA

SILOSSANI

NATURALI MINERALI AD ALTA IDROREPELLENZA

Silossacril Primecolor è un primer acril-silossano colorato nella massa, ideale per il trattamento di intonaci premiscelati, intonaci nuovi a calce, intonaci minerali vecchi, intonaci deumidificanti, normalmente assorbenti o leggermente sfarinanti. Le sue caratteristiche permettono l'ottima penetrazione nel supporto eliminando qualsiasi trasparenza del sottofondo; un'ottima permeabilità al vapore acqueo; elevata resistenza agli alcali; ottimo potere di idrorepellenza; l'ottima adesione su vecchi supporti ben aderenti a base calce o silicati.

CAMPI D'IMPIEGO

Silossacril Primecolor è una preparazione di fondo ad alto potere coprente e di penetrazione a base di acril-silossani, da applicare prima dei cicli ai acril-silossani di facciate degradate da alghe e muffe oppure di superfici per cui si vuole evitare preventivamente il deposito di questi microorganismi.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Le superfici nuove da trattare o gli eventuali rappezzi con malte da ripristino devono essere stagionati, perfettamente puliti, coesi ed asciutti. Eliminare completamente eventuali tracce di olii o grassi presenti sulla superficie e le parti poco aderenti. Eliminare qualora fossero già presenti, alghe, muffe e funghi. L'asportazione dovrà avvenire solo ad umido, quindi dopo un primo accurato lavaggio della superficie.

APPLICAZIONE

L'intonaco deve essere asciutto, esente da polvere e parti scarsamente aderenti. Diluire **Silossacril Primecolor** dal 20 al 50% d'acqua pulita, applicare 1 strato di **Silossacril Primecolor** a pennello o rullo.



A BASE CHIMICA
MINERALE



RIVESTIMENTO
TRASPIRANTE



PRESTAZIONI E QUALITÀ
GARANTITE DALLA
RICERCA SIRGUM



ASPETTO	Pasta densa
COMPOSIZIONE	Polimeri silossanici e acrilici in dispersione
RESA TEORICA	0,200 Kg/mq
APPLICAZIONE	pennello - rullo - spruzzo
PESO SPECIFICO	1.200 + 20 gr/lit a 20°C.
TEMPO DI SOVRAPPLICAZIONE	minimo 8 ore
CONTENUTO SOLIDO IN VOLUME	40 %
TEMPERATURA D'ESERCIZIO	da +5°C a +30°C U. R. Massimo 70%
ESSICCAZIONE	Fuori tatto: 2 ore Secco: 6 ore Profondità: 24 ore
AVVERTENZE	Escludere la possibile sensibilizzazione ad uno o più componenti del prodotto, richiedendo la scheda di sicurezza. Silossacril Primecolor , non è di natura tossica; comunque, è consigliabile proteggere la pelle e gli occhi. In caso di contatto con gli occhi, lavare abbondantemente con acqua e, successivamente, consultare il medico.
DILUIZIONE	Con acqua dal 20 al 50 %
COLORI	Tinte cartella
CONFEZIONI	Taniche da 20 Kg
STOCCAGGIO	6 mesi nelle confezioni integre e protette, non esporre il contenitore per lungo tempo alla luce solare diretta.



S.I.R.GUM. produzione s.r.l. – Siciliana Industria Rivestimenti Palermo
Stabilimenti di produzione e uffici : Via Regia Corte 1427 – Palermo
Tel e fax : 0916303315 – 0916301921 – mail : sirgum@tin.it – www.sirgum.com



Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza ed hanno carattere indicativo. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione degli eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del consumatore. Il servizio tecnico della S.I.R.GUM. produzione s.r.l. è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate.



Questo prodotto è conforme e certificato in base al programma 4, poiché segue l'iter di
"Controllo Classificazione Qualità per Marcatura CE"

