



SILOSSACRIL PRIMER

FONDO TRASPARENTE ACRILSILOSSANICO CONSOLIDANTE DEL FONDO IGIENIZZANTE ANTIALGA

SILOSSANI

NATURALI MINERALI AD ALTA IDROREPELLENZA

SILOSSACRIL PRIMER è un fondo acril-silossanico all'acqua, ad alta penetrazione, trasparente e inodore; esente da solventi, formaldeide e con bassissimi livelli di VOC, idoneo per l'applicazione su superfici murali esterne e interne. L'ottima resistenza all'alcalinità, l'elevato potere legante e la capacità di penetrazione all'interno dei pori del supporto trattato permettono di fissare lo sfarinamento e le parti polverose di qualsiasi supporto e conferiscono un'elevata idrorepellenza a tutto il ciclo di finitura. Grazie a tutte queste caratteristiche **SILOSSACRIL PRIMER** risulta il primer consolidante e uniformante all'acqua più indicato per i cicli di finitura di qualità e che richiedano un'elevata protezione all'esterno, quali finiture acril-silossaniche.

CAMPI D'IMPIEGO

SILOSSACRIL PRIMER è una preparazione di fondo ad alto potere di penetrazione a base di acril-silossani, da applicare prima dei cicli acril-silossani di facciate degradate da alghe e muffe oppure di superfici per cui si vuole evitare preventivamente il deposito di questi microorganismi.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Le superfici nuove da trattare o gli eventuali rappazzi con malte da ripristino devono essere stagionati, perfettamente puliti, coesi ed asciutti. Eliminare completamente eventuali tracce di olii o grassi presenti sulla superficie e le parti poco aderenti. Eliminare qualora fossero già presenti, alghe, muffe e funghi. L'asportazione dovrà avvenire solo ad umido, quindi dopo un primo accurato lavaggio della superficie.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

SILOSSACRIL PRIMER è pronto all'uso e non necessita nessuna aggiunta d'acqua, agitare accuratamente bene il prodotto per ottenere una perfetta dispersione dei componenti.

APPLICAZIONE

- Stendere **SILOSSACRIL PRIMER** con rullo, pennello o airless avendo cura di distribuirlo in modo uniforme sulla superficie da trattare.



A BASE CHIMICA
MINERALE



RIVESTIMENTO
TRASPIRANTE



PRESTAZIONI E QUALITÀ
GARANTITE DALLA
RICERCA SIRGUM



- Proteggere vetri e superfici metalliche.
- Non applicare **SILOSSACRIL PRIMER** su supporti umidi o non stagionati.
- Non applicare **SILOSSACRIL PRIMER** su superfici assolate.
- Non applicare **SILOSSACRIL PRIMER** in caso di pioggia imminente o in giornate particolarmente ventose.

ASPETTO	Liquido fluido trasparente
TIPO DI LEGANTE	Polimeri Silossanici e acrilici in dispersione acquosa
PESO SPECIFICO	1,050 - 1,100 Kg/Lt
COMPOSIZIONE	Polimeri acril-silossanici in dispersione acquosa
TIPO DI PRODOTTO AI SENSI DEL D.LGS 161/2006 ATTUAZIONE DIRETTIVA 2004/42/CE	Prodotto per pareti esterne di supporto minerale
PERMEABILITÀ AL VAPORE ACQUEO	Classe I (alta) $S_d < 0,12 \text{ m}$ (UNI EN ISO 7783-2)
Valore limite UE per questo prodotto (cat A/c)	30g/l (2007)
PERMEABILITÀ ALL'ACQUA LIQUIDA	Classe I (alta) $w < 0,1 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h} \cdot 0,5$ (UNI EN ISO 1062-3)
ESSICCAZIONE	Secco al tatto 1 ora, in profondità 6 ore
AVVERTENZE	<p>Proteggere il prodotto applicato da pioggia, vento o umidità relativa per le successive 24 ore.</p> <p>SILOSSACRIL PRIMER, è di natura alcalina; si consiglia di proteggere durante l'applicazione superfici in vetro, ceramica ed alluminio. Inoltre si consiglia di proteggere la pelle e gli occhi; in caso di contatto, lavare abbondantemente con acqua e, successivamente, consultare il medico. SILOSSACRIL PRIMER, non deve essere applicato su superfici rivestite da prodotti plastici.</p>
TEMPERATURA D'IMPIEGO	Da + 5°C. a + 30°C. - U.R. ≤ 80 %
RESA FINITA	0,200 kg/mq c.ca
CONFEZIONI	Tanica da Kg.20
STOCCAGGIO	6 mesi nelle confezioni integre e protette, non esporre il contenitore per lungo tempo alla luce solare diretta.

TIPO DI PRODOTTO	Prodotto esclusivamente ad uso tecnico professionale
REVERSIBILITÀ	Il prodotto è reversibile



S.I.R.G.U.M. produzione s.r.l. – Siciliana Industria Rivestimenti Palermo
Stabilimenti di produzione e uffici : Via Regia Corte 1427 – Palermo
Tel e fax : 0916303315 – 0916301921 – mail : sirgum@tin.it – www.sirgum.com



Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza ed hanno carattere indicativo. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione degli eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del consumatore. Il servizio tecnico della S.I.R.G.U.M. produzione s.r.l. è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate.



Questo prodotto è conforme e certificato in base al programma 4, poiché segue l'iter di "Controllo Classificazione Qualità per Marcatura CE"

