



SINCRONAL W5

PITTURA SUPERLAVABILE ANTIMUFFA BATTERICIDA LUCIDA



DECORO

PROTEZIONE E DECORAZIONE DELLE SUPERFICI

SINCRONAL W5 è una pittura monocomponente diluibile con acqua, esente da solventi, di aspetto lucido.

SINCRONAL W5 è utilizzata per fondi e finiture, e possiede elevata resistenza all'aggressione chimica, all'acqua, muffe, croste e soluzioni acide ed alcaline.

SINCRONAL W5 è composta da leganti a base di resine poliammidiche modificate idrosolubili, e pigmentazione fotostabile, con altissima resistenza chimica.

CAMPI D'IMPIEGO:

SINCRONAL W5 è lavabile, ad elevato potere fungicida e battericida, ed è particolarmente adatta a locali dove sono più richieste, le norme di igiene, come caseifici, industrie enologiche, industrie tessili o, più semplicemente cucine e bagni domestici.

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

SINCRONAL W5 si applica su superfici murarie, in legno, cemento, PVC, cemento-amianto e calcestruzzo.

Pulire i supporti ricoperti da sali, muffe, sporco, avendo cura di eliminare le parti con scarsa aderenza superficiale, mediante spazzolatura ed applicare uno strato di FISSATIVO TRASPARENTE (primer acrilico auto-pulente).

E' indispensabile sigillare quelle parti che presentano lesioni o fessure, con **RASOCEM "PV"**.

MODALITA' D'USO

Applicare due strati di **SINCRONAL W5**, a distanza di 5-6 ore l'uno dall'altro.

Su supporti già tinteggiati, asportare vecchie pitture in via di distacco mediante raschiatura e spazzolatura, applicare sulle superfici asciutte, due strati di

SINCRONAL W5, distanziati di 5-6 ore l'uno dall'altro.



ESTREMAMENTE RESISTENTE AGLI AGENTI ATMOSFERICI



PRODOTTO DILUIBILE

SINCRONAL W5, deve essere diluita con acqua, il dosaggio può variare in funzione dello strumento utilizzato per l'applicazione, come segue:

- a pennello: al 20 %
- a rullo: al 15 %
- Airless: al 25 %

ASPETTO	Pasta densa
TIPO DI LEGANTE	Resina
PESO SPECIFICO	1,330 ± 0,050 g/l
RESIDUO SECCO	56 ± 0,2%
PH	8,4 ± 0,5%

VISCOSITÀ BROOKFIELD A 20°C	1200 ± 100
TIPO DI PRODOTTO AI SENSI DEL D.LGS 161/2006 ATTUAZIONE DIRETTIVA 2004/42/CE	Pittura lucida per pareti e soffitti interni
ASPETTO DEL FILM	Lucido
COLORI DISPONIBILI	Bianco, colori cartella, a richiesta
RESA	0,100/0,200 kg/m ² c.ca
PRESA DI SPORCO	Molto bassa
LAVABILITÀ	Classe 1
ESSICCAZIONE	In profondità 4-6 ore
TEMPERATURA D'IMPIEGO	Da + 5°C. a + 30°C. - U.R. ≤ 70 %
REVERSIBILITÀ	Prodotto reversibile
CONFEZIONI	Secchielli da kg 5, 10 e 20
STOCCAGGIO	12 mesi nelle confezioni integre e protette; non esporre il contenitore per lungo tempo alla luce solare diretta.
AVVERTENZE	<p>Per la colorazione di rilevanti superfici, si consiglia di utilizzare SINCRONAL W5 appartenente allo stesso lotto di produzione. Eventuali ritocchi, anche se eseguiti con SINCRONAL W5 appartenente allo stesso lotto di produzione, possono rendersi evidenti.</p> <p>Lasciare stagionare l'intonaco di sottofondo, prima di procedere a qualsiasi tipo di finitura colorata. Non applicare SINCRONAL W5, su superfici assolate. Proteggere SINCRONAL W5, applicata, da pioggia, vento o umidità relativa, per le successive 36 ore. SINCRONAL W5 non è nociva; comunque, è consigliabile proteggere la pelle e gli occhi; in caso di contatto, lavare abbondantemente con acqua e, successivamente, consultare il medico.</p>



S.I.R.GUM PRODUZIONE s.r.l. - Siciliana Industria Rivestimenti Palermo
 Stabilimenti di produzione e uffici: Via Regia Corte 1427 - 90121, Palermo
 Tel.: 0916303315 - 0916301921 - Mail: info@sirgum.com - sirgum@tin.it
 www.sirgum.com



Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza ed hanno carattere indicativo. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione degli eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del Consumatore. Il servizio tecnico della S.I.R.GUM PRODUZIONE s.r.l. è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate.



Questo prodotto è conforme e certificante in base al programma 4, poiché segue l'iter di "Autocontrollo Qualità Intonaci per Marcatura CE"

