

SIRCEM PK80 RIPORTO

PREMISCELATO DI QUARZO PER APPLICAZIONI A RIPORTO A PASTINA PER PAVIMENTI IN CALCESTRUZZO

PAVIMENTAZIONI

SOLUZIONI TECNICHE E DECORATIVE PER LE PAVIMENTAZIONI

DESCRIZIONE

SIRCEM PK 80 RIPORTO è una miscela colorata pronta all'uso composta da cementi Portland speciali e da quarzi tedeschi ad alto contenuto di silice posti in appropriata curva granulometrica idonea a garantire elevate resistenze all'usura.

CAMPI D'IMPIEGO

SIRCEM PK 80 RIPORTO è indicato per rivestire a spessore superfici di pavimentazione in calcestruzzo. Può essere usato in ambienti interni ed esterni quali pavimenti, marciapiedi, rampe, impianti sportivi.

MODALITA' D'IMPIEGO

Impastare **SIRCEM PK 80 RIPORTO** in betoniera o miscelatore continuo aggiungendo il 15 % circa di acqua, sino ad ottenere un impasto cremoso, omogeneo e privo di grumi.

SISTEMA MANUALE SU SECCO

Bagnare abbondantemente il fondo; stendere un primo strato di **SIRCEM PK 80 RIPORTO** a rasare, con frattone americano inox; prima che quest'ultimo sia essiccato, stenderne un secondo strato con frattone americano inox, in modo da ottenere una superficie piana e, lisciandola con cazzuola americana, in ogni senso, lisciare e compattare, sino ad ottenere una superficie planare e liscia.

SISTEMA MECCANICO SU FRESCO

Bagnare abbondantemente il fondo; applicare nel quantitativo previsto "fresco su fresco" con sistema a pastina, stendendo sulla superficie in calcestruzzo con i consueti mezzi e finire a mano o con frattazzatrice meccanica.



PRESTAZIONI E QUALITÀ
GARANITE DALLA
RICERCA SIRGUM



IMPIEGO DI INERTI
A **KM ZERO**



A BASE DI
**LEGANTI
NATURALI**



— CE —
CONFORME ALLA
NORMATIVA SUI **MASSETTI E
MATERIALI PER MASSETTI**

ASPETTO	Polvere
COLORE	Grigio - Rosso - Verde
GRANULOMETRIA	0 - 3
MASSA VOLUMICA DELL'IMPASTO	1.900 Kg/m ³
TEMPO DI LAVORABILITÀ	30/60 minuti
PH IN SOLUZIONE ACQUOSA	12
SPESSORE DI APPLICAZIONE	2/8 cm
CONDUTTIVITÀ TERMICA	1,30 W/mK
SOSTANZE PERICOLOSE	CROMO VI IDROSOLUBILE (D.M. 10/05/04) ppm < 2
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE	Da + 5°C a + 35°C.
TIPO DI PRODOTTO	Prodotto ad esclusivo uso professionale
REAZIONE AL FUOCO	A1
RES. A COMPRESSIONE A 28 GIORNI	25 N/mm ²
RES. A FLESSIONE A 28 GIORNI	4 N/mm ²
RESA	19 kg/mq per cm. di spessore
CONFEZIONI	Sacchi di carta da kg. 25
PULIZIA	La malta non indurita può essere lavata dagli attrezzi con acqua.

STOCCAGGIO	12 mesi nelle confezioni integre e protette
PALLET	Standard a rendere da 60 sacchi (Kg.1.500)
AVVERTENZE	<p>Per la realizzazione di rilevanti superfici, si consiglia di utilizzare SIRCEM PK 80 RIPORTO appartenente allo stesso lotto di produzione. Eventuali ritocchi, anche se eseguiti con SIRCEM PK 80 RIPORTO appartenente allo stesso lotto di produzione, possono rendersi evidenti. Vibrazioni del colore, fiammature ed effetti di chiaroscuro, sono esclusivamente caratteristiche del SIRCEM PK 80 RIPORTO. Lasciare stagionare il sottofondo realizzato, prima di procedere all'applicazione a secco. Riprese cementizie, calce cemento, autolivellante o di diversa natura e produzione possono alterare la lavorabilità e l'effetto cromatico finale anche dopo lungo tempo del SIRCEM PK 80 RIPORTO. Proteggere il prodotto applicato da gelate, pioggia, vento o umidità relativa per le successive 36 ore. Escludere la possibile sensibilizzazione ad uno o più componenti del prodotto, richiedendo la scheda di sicurezza. SIRCEM PK 80 RIPORTO, è di natura alcalina.</p>
CERTIFICATO CONFORMITÀ	Direttiva 93/68/CEE del consiglio della Comunità Europea del 22/07/1993
CLASSIFICAZIONE	<p>NORMA UNI EN 13813 : 2002</p> <p>- Impermeabilizzazione e protezione di strutture in calcestruzzo, intonaci, massetti cementizi - (CT - C25 -S4)</p>