



SOTTOSIL

PRIMER DI SOTTOFONDO PROMOTORE DI SILICIZZAZIONE PIGMENTATO AI SILICATI DI POTASSIO

SILICATI

PRODOTTI NATURALI MINERALI AD ALTA TRASPIRABILITÀ

SOTTOSIL, è un'emulsione di sottofondo isolante e promotrice di silicatazione, pigmentata, resistente ed ideale per superfici di qualsiasi genere.

La particolare struttura del **SOTTOSIL**, permette di combinarsi chimicamente con il substrato, formando una struttura inseparabile col supporto, resiste agli agenti chimici ed atmosferici e non subisce aggressioni da parte di batteri, muffe e funghi; è permeabile al vapore acqueo, ed idrorepellente.

SOTTOSIL, è particolarmente indicato per cicli ai silicati a spessore o di tinteggiatura su vecchi supporti, per poter migliorare oltre all'uniformità e l'ancoraggio, gli assorbimenti di fondo tra nuovi e vecchi materiali.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Nel caso di supporti nuovi in calcestruzzo, vibrocompresso, agglomerati in cemento-amiante, o intonaci, procedere alla spazzolatura della superficie.

Nel caso di supporti con intonaci vecchi, deboli o sfarinanti, pulire accuratamente mediante spazzolatura o idropulitura, avendo cura di togliere ogni residuo di vecchie pitturazioni a scarsa coesione. Eliminare tutte le parti mobili o friabili, togliere eventuali chiodi o ferri che potrebbero portare in superficie tracce di ruggine, e spazzolare accuratamente.

APPLICAZIONE:

SOTTOSIL, deve essere miscelato con dispersore rotante orizzontale a bassa velocità, fino ad omogeneizzazione, aggiungendo una quantità d'acqua pari ad 8-10 litri per secchiello da Kg.25. L'applicazione del **SOTTOSIL COPRENTE**, può essere eseguita a pennello, rullo o spruzzo, fino a completa omogeneizzazione del supporto. A superficie perfettamente asciutta, procedere alla fase di rivestimento con **INTOSIL**, o coloritura con due strati di **INTOSIL LISCIO**.



A BASE CHIMICA
MINERALE



RIVESTIMENTO
TRASPIRANTE



ESTREMAMENTE
RESISTENTE AGLI
AGENTI ATMOSFERICI



RICICLABILE A
FINE VITA R5



ALTAMENTE
DIFFUSIVO AL
VAPORE ACQUEO

DIN

18363

— CE —

CONFORME ALLA
NORMATIVA SUGLI
INTONACI SILICATI

**POSO
PRESTO**

Posa Veloce



ASPETTO	Liquido semidenso
COLORE	Colori cartella
TIPO DI PRODOTTO	Prodotto esclusivamente ad uso tecnico professionale
REVERSIBILITÀ	Il prodotto non è reversibile
PESO SPECIFICO	1,30-1,40 Kg./Lt., secondo il colore
VISCOSITÀ	1.500 cps
CLASSIFICAZIONE COV VALORE LIMITE UE	(Cat. A/c) 40g/l (2010)
AVVERTENZE	<p>Prima di procedere all'applicazione assicurarsi che: il supporto sia perfettamente asciutto, stagionato e perfettamente ancora al substrato, che non presenti sporco, unto, contaminazione da muffe, funghi, batteri, sali o quant'altro possa compromettere l'adesione o la buona riuscita dell'opera.</p> <p>Prima di ogni applicazione, coprire vetri, pavimenti, ceramiche e metalli.</p> <p>Lavare, subito dopo l'uso, gli attrezzi con acqua.</p> <p>Non applicare su supporto gelato, bagnato o con forte radiazione solare ed in presenza di forte vento.</p> <p>SOTTOSIL COPRENTE è alcalino; comunque è consigliabile proteggere la pelle e gli occhi; in caso di contatto lavare abbondantemente con acqua e consultare un medico.</p>
QUESTO PRODOTTO CONTIENE AL MASSIMO	30 g/l di COV
TEMPERATURA D'IMPIEGO	Da + 5°C. a + 30°C. - U.R. ≤ 70 %
ESSICCAZIONE	24 ore
RESA	5-6 m ² /Kg circa, a seconda dell'assorbimento del supporto
DILUIZIONE	8/10 litri di acqua per secchiello
CONFEZIONI	Secchielli da 25 Kg
STOCCAGGIO	12 mesi nelle confezioni integre e protette, ad una temperatura da +5°C a +35°C; non esporre la confezione per lungo tempo alla luce solare diretta.



S.I.R.GUM. produzione s.r.l. – Siciliana Industria Rivestimenti Palermo
Stabilimenti di produzione e uffici : Via Regia Corte 1427 – Palermo
Tel e fax : 0916303315 – 0916301921 – mail : sirgum@tin.it – www.sirgum.com



Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza ed hanno carattere indicativo. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione degli eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del Consumatore. Il servizio tecnico della INTONACI S.I.R.GUM s.r.l. è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate.



Questo prodotto è conforme è certificato in base al programma 4, poiché segue l'iter di
"Autocontrollo Qualità Intonaci per Marcatura CE"

