



TERMOCOMFORT

IDROPITTURA ANTICONDENSA, ANTIMUFFA E TERMOISOLANTE PER INTERNI, FORMULATA CON 3M GLASS BUBBLES.

DECORO

COSMESI E DECORAZIONI SUPERFICI

TERMOCOMFORT è una idropittura murale opaca a base di vinilversatato, farine di quarzo, microsferi cave di vetro (**3M GLASS BUBBLES**). Grazie alla loro bassa densità, le microsferi **3M** hanno una conduttività termica estremamente bassa e sono in grado di isolare la parete, evitando che si formino "ponti termici." L'unione delle microsferi e del battericida conferiscono elevate qualità **igienizzanti, anticondensa e antimuffa** che lo rendono adatto all'uso in bagni, cucine e dove vi è un'elevata concentrazione di vapore acqueo.

TERMOCOMFORT assicura un piacevole effetto vellutato, al tatto liscio e dall'aspetto opaco. Caratterizzata da un'elevata **copertura** e resistenza all'**abrasione**.

CAMPI D'IMPIEGO

TERMOCOMFORT è indicata per ambienti con presenza di alta concentrazione di vapore acqueo e dove si richiede una notevole e permanente azione igienico-antimuffa, specificatamente per cucine, bagni, ospedali, scuole, industrie.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

In caso di superfici murali nuove il supporto deve essere stagionato e asciutto. Eventuali parti poco aderenti e tracce di polvere vanno asportate e il supporto va ripulito accuratamente prima di procedere all'applicazione. Qualora sia necessario livellare e stuccare imperfezioni del supporto, quali fori, crepe o cavillature, bisogna prima intervenire con un adeguato prodotto o malta da ripristino.

Nel caso di superfici murali già rivestite con pitture a quarzo o rivestimenti a spessore, ogni traccia di pittura e rivestimento non perfettamente aderente va rimossa. Eventuali muffe o alghe presenti devono essere rimosse. Successivamente, eseguire la preparazione del fondo con primer.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

Termocomfort va diluito massimo al 10% con acqua pulita miscelando accuratamente.



PRESTAZIONI E QUALITÀ
GARANTITE DALLA
RICERCA SIRGUM

**RIVESTIMENTO
TRASPIRANTE**

APPLICAZIONE

Stendere **Termocomfort** con pennello o rullo a due mani intervallate 12/24 ore una dall'altra.

ASPETTO	Pasta densa opaca
COLORE	Bianco e tinte cartella
RESA	Circa 5/6 m ² per litro in base al supporto
PESO SPECIFICO	0,80 +/- 0,05 Kg/l
VISCOSITÀ	23.000 +/- 1.500 cP a 20°C
POTERE ANTIMUFFA UNI EN 15457	CONFORME
RESIDUO SECCO IN PESO	50% +/- 2
CONDUTTIVITÀ TERMICA	0,198 W/mK (valore tabulato)
APPLICAZIONE	Pennello - rullo
CLASSIFICAZIONE DIRETTIVA 2004/42/CE	COV < 30 gr/l
CONFEZIONI	14 litri
AVVERTENZE	<p>Per la realizzazione di rilevanti superfici, si consiglia di utilizzare TERMOCOMFORT appartenente allo stesso lotto di produzione. Eventuali ritocchi, anche se eseguiti con TERMOCOMFORT appartenente allo stesso lotto di produzione, possono rendersi evidenti. Proteggere il prodotto applicato da pioggia, vento o umidità relativa per le successive 24 ore. Inoltre si consiglia di proteggere la pelle e gli occhi; in caso di contatto, lavare abbondantemente con acqua e, successivamente, consultare il medico.</p>