



# VALISIR

PRIMER COALESCENTE CONSOLIDANTE PROMOTORE DI SILICIZZAZIONE AI PURI SILICATI DI POTASSIO

## SILICATI

PRODOTTI NATURALI MINERALI AD ALTA TRASPIRABILITÀ

Primer coalescente ai fluorosilicati con azione pulente, consolidante promotore di silicizzazione. Il **VALISIR** è un sottofondo di preparazione per le successive applicazioni di finitura ai silicati di potassio a **norma DIN 18363**. Pulisce e consolida superfici interne ed esterne friabili e polverose, neutralizza eventuali efflorescenze saline, migliora l'adesione dei successivi strati di finitura, regola l'assorbimento dei prodotti successivamente applicati ed offre un risultato estetico migliore. Il **VALISIR** agisce aprendo in modo uniforme, la porosità degli intonaci che rendono poi la superficie idonea alla silicizzazione dei materiali.



### APPLICAZIONE

**Supporti nuovi** : intonaci, cemento, calcestruzzi; lasciare stagionare i supporti da trattare, almeno 7 giorni; applicare successivamente uno strato di **VALISIR** sul supporto con rullo, pennello o spruzzatrice, così, dopo 24 ore, la superficie sarà pronta per gli strati di finitura.

**Supporti vecchi**: asportare le parti in distacco di intonaci o vecchie pitture; pulire accuratamente eliminando tracce di sporco, olii e grassi; applicare uno strato di **VALISIR** sul supporto con rullo, pennello o spruzzatrice, così, dopo 24 ore, la superficie sarà pronta per gli strati di finitura. Il **VALISIR** non deve essere mai miscelato con altri prodotti, e non può essere applicato su superfici rivestite con prodotti plastici. Prima di ogni applicazione, coprire i vetri, pavimenti, le ceramiche ed i metalli.



A BASE CHIMICA  
**MINERALE**



RIVESTIMENTO  
**TRASPIRANTE**



ESTREMAMENTE  
RESISTENTE AGLI  
**AGENTI ATMOSFERICI**



RICICLABILE A  
**FINE VITA R5**



ALTAMENTE  
DIFFUSIVO AL  
**VAPORE ACQUEO**

**DIN**  
**18363**

— CE —  
CONFORME ALLA  
NORMATIVA SUGLI  
**INTONACI SILICATI**

**POSO  
PRESTO**

Posa Veloce

ASPETTO	liquido neutro
COLORE	Trasparente
VISCOSITÀ	10000 CPS
PESO SPECIFICO	1,2 kg/Lt a 20°C
ESSICAZIONE	a 20°C 50% UR 12 h
RESA	g.150 c.ca/mq, in funzione dell'assorbimento del supporto
REVERSIBILITÀ	Il prodotto non è reversibile

CONFEZIONI	taniche da Lt.5 - 10 - 25
TIPO DI PRODOTTO	Prodotto esclusivamente ad uso tecnico professionale
COMPOSIZIONE	miscela di silicati in soluzione
VALORE LIMITE UE PER QUESTO PRODOTTO (CAT A/c)	75g/l (2007)
TEMPERATURA D'ESERCIZIO	Da + 5°C. a + 30°C. - U.R. ≤ 70 %
STOCCAGGIO	6 mesi nelle confezioni integre e protette; non esporre il con tenitore per lungo tempo alla luce solare diretta.
AVVERTENZE	Proteggere vetri marmi e alluminio durante l'applicazione di <b>VALISIR</b> , schizzi, colature e macchie del prodotto non possono essere rimosse in alcun modo. Proteggere il prodotto applicato da pioggia, vento o umidità relativa per le successive 24 ore. <b>VALISIR</b> , è di natura alcalina; si consiglia di proteggere, durante l'applicazione, la pelle e gli occhi; in caso di contatto, lavare abbondantemente con acqua e, successivamente, consultare il medico.
TIPO DI PRODOTTO AI SENSI DEL D.LGS 161/2006 ATTUAZIONE DIRETTIVA 2004/42/CE	Prodotto per pareti esterne di supporto minerale