



# VENEZIANO

INTONACO MINERALE SPESSORATO IN PASTA, A BASE DI SILICATI E ACRILATO

## DECORO

## COSMESI E DECORAZIONE SUPERFICI

Il **VENEZIANO** è un rivestimento murale, costituito da legante a base di silicati, acrilato puro e inerti silicatici selezionati granulometricamente, ossidi coloranti in polvere inorganica ed additivi vari, creati per la realizzazione di finiture, sia interne che esterne. Le sue principali caratteristiche gli permettono: un'elevata elasticità e resistenza all'abrasione, stabilità all'invecchiamento, alta idrorepellenza, ottima resistenza strutturale e cromatica, rispetto agli alcali ed alla luce, ed aderenza su qualsiasi tipo di supporto.

### SUPPORTI

Il **VENEZIANO**, può essere applicato su intonaco civile di malta bastarda, intonaci premiscelati, calcestruzzi, tonachini, intonaci a gesso, ed elementi prefabbricati in conglomerato cementizio.

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

**MURATURE NUOVE:** dovranno essere spazzolate e primerizzate, con **FISSACRIL** o **FISSACRIL COPRENTE** (sottofondo colorato), applicati a pennello o rullo.

**MURATURE VECCHIE:** dovranno essere asportate le parti ammalorate, riprese con malta idonea, eliminando la polvere con una spazzolatura manuale, e primerizzando i fondi con **FISSACRIL** o **FISSACRIL COPRENTE** (sottofondo colorato), applicati a pennello o rullo.

### APPLICAZIONE

L'applicazione del **VENEZIANO**, dovrà essere eseguita manualmente in un solo strato, con una spatola in acciaio, ripassandola di taglio per evitare eccessi di **VENEZIANO**. La quantità applicabile, è obbligata dallo spessore granulometrico del **VENEZIANO**. Utilizzare, successivamente, una spatola di plastica procedendo a rasatura in senso rotatorio, fino ad ottenere una superficie planare.



ALTAMENTE  
**IDROPELENTE**



MASSIMA ADERENZA  
AL SUPPORTO



RICICLABILE A  
**FINE VITA R5**



PRESTAZIONI E QUALITÀ  
GARANTITE DALLA  
**RICERCA SIRGUM**

**DIN**  
**18363**

— CE —  
CONFORME ALLA  
NORMATIVA SUGLI  
**INTONACI SILICATI**

**POSO  
PRESTO**

Posa Veloce

TIPO DI PRODOTTO	Ad uso tecnico professionale
ASPETTO	Pasta tixotropica colorata
COLORE	Colori cartella
DILUIZIONE	Acqua
PESO SPECIFICO	1,75 + 0,05 g/cm <sup>3</sup>
ESSICAZIONE AL TATTO	2 ore circa a 20° C
RESA	Tipo fine : 2 Kg/mq Tipo medio : 2,8 kg/mq
ASPETTO DEL FILM	Opaco Granuloso
CONFEZIONI	Secchielli da Kg.25
SECCO IN PROFONDITÀ	8 ore circa a 20°C
PERMEABILITA' AL VAPORE ACQUEO	V2
TEMPERATURA D'ESERCIZIO	Da +5°C. a +30°C. - U.R. ≤ 70%
STOCCAGGIO	12 mesi nelle confezioni integre e protette, ad una temperatura da +5°C a +35°C; non esporre la confezione per lungo tempo alla luce solare diretta.
AVVERTENZE	Prima di procedere all'applicazione, assicurarsi che il supporto sia perfettamente asciutto e stagionato e sia perfettamente ancorato al substrato, non presenti sporco, unto, contaminazione da muffe, funghi, batteri, sali o quant'altro possa compromettere l'adesione o la buona riuscita del lavoro. Per la colorazione di rilevanti superfici, si consiglia di utilizzare <b>VENEZIANO</b> appartenente allo stesso lotto di produzione. Eventuali ritocchi, anche se eseguiti con <b>VENEZIANO</b> appartenente allo stesso lotto di produzione, possono rendersi evidenti. Lavare, subito dopo l'uso, gli attrezzi con acqua. Non applicare su supporto gelato, bagnato o con forte radiazione solare ed in presenza di forte vento. <b>VENEZIANO</b> , non è nocivo; comunque, è consigliabile proteggere la pelle e gli occhi; in caso di contatto, lavare abbondantemente con acqua e, successivamente, consultare il medico.

INDURIMENTO COMPLETO	7 giorni
REVERSIBILITÀ	E' reversibile
ASSORBIMENTO D'ACQUA	W = 0,10 kg/m <sup>2</sup> h <sup>0,5</sup> (DIN 52617)
TIPO DI PRODOTTO	Consigliato per utilizzi professionali



**S.I.R.GUM. produzione s.r.l.** – Siciliana Industria Rivestimenti Palermo  
Stabilimenti di produzione e uffici : Via Regia Corte 1427 – Palermo  
Tel e fax : 0916303315 – 0916301921 – mail : [sirgum@tin.it](mailto:sirgum@tin.it) – [www.sirgum.com](http://www.sirgum.com)



Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza ed hanno carattere indicativo. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione degli eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del Consumatore. Il servizio tecnico della INTONACI S.I.R.GUM s.r.l. è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate.



Questo prodotto è conforme è certificato in base al programma 4, poiché segue l'iter di "Autocontrollo Qualità Intonaci per Marcatura CE"

